

DINITROL 500

Однокомпонентный полиуретановый клей

DINITROL 500 применяется совместно со специальными препаратами для подготовки поверхности, такими как, праймеры и/или активаторы.

DINITROL 500 1K предназначен для прямого вклеивания автомобильных стекол на производстве ТС и для замены стекол на вторичном рынке.

» Проверенная технология для автопроизводств (OEM)

» Не содержит растворителей и ПВХ

» Короткая «остаточная нить» после нанесения

» Превосходные рабочие характеристики

» Высокая эластичность

» Простота в обращении и позиционировании лобового стекла

» Повышает жесткость кузова на кручение

» Безопасное время до начала эксплуатации - 4 часа



Оборудование

DINITROL Foil-Wrap Tool PN 400 ml
Art. No. 1703000

MILWAUKEE TOOL 18V WIRELESS 1-P
Art. No. 1731900

MILWAUKEE TOOL 600 ML ADD-ON SET 1-P
Art. No. 1732000

INDUSTRIAL NITRILE GLOVES XL 10-P
Art. No. 1734100

DINITROL 500

Art. No.	Объём	Тара	Цвет	Art. No.	Объём	Тара	Цвет
12061	310 мл	Картр	Черн	12062	400 мл	Фолиевая	Черный
		идж	ый			туба	
12118	310 мл	Картр	Черн	12063	400 мл	Фолиевая	Черный
		идж,	ый			туба	
		набор					

12332	25 кг	Ведро	Черный
-------	-------	-------	--------

DINITROL 500

Технические данные

Описание продукта

DINITROL 500 1K - это черный влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретан для прямого остекления автомобильных стекол.

Области применения

DINITROL 500 применяется совместно со специальными препаратами для подготовки поверхности, такими как, праймеры и/или активаторы.

DINITROL 500 1K предназначен для прямого вклеивания автомобильных стекол на производстве ТС и для замены стекол на вторичном рынке.

Способ применения

Нанесение DINITROL 500 1K производится путем экструзии из барабанов, ведер, фольевых туб и автомобильных трагов. Использование данного продукта подходит только для опытные пользователи.

Предварительные испытания рекомендуются для специальных применений.

По запросу предоставляются следующие документы:

- Паспорт безопасности материалов
- Схема предварительной обработки DINITROL

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию ООО ЮБК (Dinitrol Russia), горячая линия 8 800 500 34 05; info@dinitrol.ru.

Место хранения

Хранение в закрытой упаковке при температуре от 0 до 35°C

Технические характеристики

Химическая основа	полиуретан
Цвет /консистенция	черный / пастообразный
Механизм отверждения	под действием влажности воздуха
Плотность (DIN 53217-4)	ок. 1200 кг/ м ³
Стабильность гребня	без провисания
Температура нанесения	От +10° С до + 40 ° С
Пленкообразование	ок. 30 мин.
Рабочее время	ок. 25 мин.
Скорость полимеризации	ок. 3-4 мм./24 часа
Твердость по Шору А (DIN 53505):	прибл. 55
Предел прочности при растяжении (DIN 53504):	прибл. 9 МПа
Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504)	прибл. 600%
Прочность на разрыв (DIN 53515)	ок. 10 Н / мм
Прочность на сдвиг (DIN EN 1465)	прибл. 7 МПа
G-модуль упругости (DIN 54451)	прибл. 1,3 МПа
Электропроводность (DIN 60093)	прибл. 10 ⁶ Ом · см
Критически низкая температура	- 40°C
Термостойкость	< 80°C
Кратковременно 1 час	< 120°C
Срок хранения (при хранении < 25°C) (FMVSS 212/208)	
Картридж / фольевая туба	12 мес.
Бочка / Ведро	6 мес.
Время до безопасного движения (FMVSS 212/208)	без подушки безопасности: 2 ч. с подушкой безопасности пассажира: 4 ч.
Тара	картридж 310 мл, фольевая туба 400 мл и 600 мл, ведро 20 Л, бочка 200 л

Для получения всех соответствующих рекомендаций по технике безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала или этикеткой упаковки.